

УДК. 621.824.33

РОЗРАХУНОК МАСИ ПОРОШКОВОГО МАТЕРІАЛУ ДЛЯ ПОКРИТТЯ ЗНОШЕНОГО КУЛАЧКА РОЗПОДІЛЬНОГО ВАЛУ ДВИГУНУ КАМАЗ-740.10

Смєлов А.О., к.т.н.,

Рубцов М.О., к.т.н.,

Лазуренко А.С., інженер .

Таврійський державний агротехнологічний університет

Тел/факс (0619) 42-20-74

Анотація – робота присвячена розрахунку маси порошкового матеріалу для електроконтактного напікання кулачка розподільного валу двигуна КАМАЗ-740.10. Це надасть можливість встановити необхідну кількість матеріалу для відновлення кулачка в залежності від умов процесу.

Ключові слова – профіль кулачка, маса порошкового матеріалу, формула розрахунку.

Постановка проблеми. Аналіз результатів досліджень [1] показує, що розрахувавши форму профілю відновлення та величину прошарку порошку можна порахувати масу порошку при постійному порошковому матеріалі та властивості покрить, отриманих електро-контактним напіканням.

Оскільки при формі контактної поверхні, виконаної за формуєю поверхні, що відновлюється, товщина порошкового шару у вихідному положенні буде нерівномірною, то розрахунки доцільно проводити за допомогою інтегрального числення.

Розрахунок маси порошкового матеріалу є актуальним, тому що заздалегідь допомагає придбати визначену кількість необхідних матеріалів і робити всіляке планування відновлення.

Аналіз останніх досліджень: Дослідженнями Меркулова О.Ф. [2] була відпрацьована методика відновлення гранично зношених кулачків електроконтактним напіканням тільки на вершину кулачка. При цьому ці кулачки перешліфовувалися на еквідistantний профіль з майже плоскою вершиною. Тому необхідна кількість порошкового матеріалу для всіх відновлюваних кулачків за цією технологією була однакова і визначена експериментально.

Формування цілей статті. Метою даної роботи є розрахунок маси порошкового матеріалу для відновлення зношеного кулачка розподільного валу двигуна КАМАЗ-740.10.

Основна частина.

Дослідженнями [1] (таблиця 2) було доведено, що найкраща форма профілю відновлення являє собою параболу:

$$y = 0,082644628x^2 \quad (1)$$

Крім того тими ж дослідженнями було встановлено величину шару порошку в залежності від h_0 і h_k (рис. 1).




Рис. 1. Визначення величини шару порошку.

Для обчислення маси порошкового матеріалу використаємо формулу

$$m = \gamma \cdot V = \gamma \cdot L \cdot b \cdot \delta \quad (2)$$

де γ – питома вага порошкового матеріалу, kg/m^3 ;

V – об'єм порошкового матеріалу, m^3 ;

L – довжина профілю кулачка, яка підлягає покриттю порошковим матеріалом, м;

b – ширина профілю кулачка, яка підлягає покриттю порошковим матеріалом, м;

δ – товщина шару порошку в залежності від h_0 і h_k , яку за розрахунками [1] можна вважати сталою, м.

В формулі (2) розрахунковою величиною є величина L

$$L = 2 \int_0^l \sqrt{1 + (y')^2} dx \quad (3)$$

де $y = ax^2$ – формула профілю кулачка, яка задається на відрізку $[0; l]$.

$$\begin{aligned} L &= 2 \int_0^l \sqrt{1 + (y')^2} dx \quad \left\{ \begin{array}{l} y = ax^2 \\ y' = 2ax \end{array} \right\} \quad 2 \int_0^l \sqrt{1 + 4a^2 x^2} dx \quad 4a \int_0^l \sqrt{x^2 + \left(\frac{1}{2a}\right)^2} dx \\ &= 4a \left(\frac{x}{2} \cdot \sqrt{x^2 + \frac{1}{4a^2}} + \frac{1}{8a^2} \ln \left| x + \sqrt{x^2 + \frac{1}{4a^2}} \right| \right) \Big|_0^l = \\ &= 4a \left(\frac{l}{2} \cdot \sqrt{l^2 + \frac{1}{4a^2}} + \frac{1}{8a^2} \ln \left| l + \sqrt{l^2 + \frac{1}{4a^2}} \right| - \frac{1}{8a^2} \ln \frac{1}{2a} \right). \end{aligned}$$

Отже, з урахуванням (3), формула (2) прийме вигляд:

$$m = 4a \cdot \gamma \cdot b \cdot \delta \cdot \left(\frac{l}{2} \cdot \sqrt{l^2 + \frac{1}{4a^2}} + \frac{1}{8a^2} \ln \left| 2a \left(l + \sqrt{l^2 + \frac{1}{4a^2}} \right) \right| \right) \quad (4)$$

Підставивши в (4) $a = 0,082644628$, матимемо

$$m = 0,33 \cdot \gamma \cdot b \cdot \delta \cdot \left(\frac{l}{2} \cdot \sqrt{l^2 + 36,6} + 18,3 \cdot \ln \left| 0,162 \cdot \left(l + \sqrt{l^2 + 36,6} \right) \right| \right)$$

Висновки. Розрахунок маси порошкового матеріалу дозволяє встановити норму його використання для покриття одного зношеного кулачка розподільного валу двигуна КАМАЗ-740.10. Отримані результати залежать від товщини шару порошку δ , яка в свою чергу є функцією початкового значення h_0 і кінцевого h_k .

Література.

- 1.Рубцов М.О., Лазуренко А.С. Математичне обґрунтування вибору формул для зношеного профілю қулачка розподільного валу двигуна КАМАЗ-740.10 / М.О. Рубцов, А.С. ,Лазуренко. Праці ТДАТУ. Випуск 10. Том 2, Мелітополь 2010, с 151-160.
- 2.Меркулов А.Ф. Восстановление кулачковых валов ДВС ЭКН металлических порошков в условиях сельскохозяйственных ремонтных предприятий [Текст] : дис. ... канд. техн. наук : 05.20.03 : защищена 12.11.84 : утв. 15.02.85 / Меркулов Александр Филиппович. – М., 1984. – 215 с.

РАСЧЕТ МАССЫ ПОРОШКОВОГО МАТЕРИАЛА ДЛЯ ПОКРЫТИЯ ИЗНОШЕННОГО КУЛАЧКА РАСПРЕДЕЛИТЕЛЬНОГО ВАЛА ДВИГАТЕЛЯ КАМАЗ-740.10

Смелов А.А., Рубцов Н.А., Лазуренко А.С.

Аннотация

Работа посвящена расчету массы порошкового материала для электроконтактного напекания кулачка распределительного вала двигателя КАМАЗ-740.10. Это дает возможность установить необходимое количество материала для восстановления кулачка в зависимости от условий процесса.

CALCULATION OF MASS OF POWDER MATERIAL COATING WORN CAMS CAMSHAFT ENGINE KAMAZ-740.10

A. Smelov, N. Rubtsov, A. Lazourenko

Summary

The paper is devoted to the calculation of the mass of powder material for electric-napekaniya cam camshaft engine KAMAZ-740.10. This makes it possible to install the necessary amount of material for the restoration of the cam, depending on process conditions.